

## Extensões para Solda



Utilizados em Maçaricos de Solda FMA-200, FMA-200P, FMA-201 e FMA-201P, todos modelos **FAMABRAS**, com montagem rápida e fácil são fixados manualmente através de porca sem necessidade de aperto com chave ou outro instrumento. Seu padrão permite a utilização em outros maçaricos existentes no mercado.

As Extensões de Solda podem ser utilizados com gás OXI-ACETILENO ou OXI-GLP e podem soldar chapas de 0,3 à 4mm de espessura conforme tabela abaixo.

### Extensões - Maçarico modelo FMA-200

CÓDIGOS		PRESSÃO E CONSUMO X ESPESSURA DE CHAPA				
NÚMERO	CÓDIGO FAMABRAS	ESPESSURA À SOLDAR (mm)	PRESSÃO DINÂMICA - (kgf/cm <sup>2</sup> )		CONSUMO - (litros/h)	
			OXIGÊNIO	ACETILENO	OXIGÊNIO	ACETILENO
2	B1631	0,3 - 0,5	0,1 - 0,4	0,1 - 0,4	75 - 95	75 - 90
4	B1632	0,5 - 0,8	0,4 - 0,8	0,3 - 0,6	115 - 140	100 - 130
6	B1633	0,8 - 1,5	0,4 - 0,8	0,3 - 0,6	150 - 180	140 - 165
9	B1634	1,5 - 2,5	0,4 - 0,8	0,3 - 0,6	220 - 270	210 - 250

### Extensões - Maçarico modelo FMA-200P

CÓDIGOS		PRESSÃO E CONSUMO X ESPESSURA DE CHAPA				
NÚMERO	CÓDIGO FAMABRAS	ESPESSURA À SOLDAR (mm)	PRESSÃO DINÂMICA - (kgf/cm <sup>2</sup> )		CONSUMO - (litros/h)	
			OXIGÊNIO	GLP	OXIGÊNIO	GLP
2P	B1695	0,3 - 0,5	0,1 - 0,4	0,1 - 0,4	75 - 95	90 - 110
4P	B1696	0,5 - 0,8	0,4 - 0,8	0,3 - 0,6	115 - 140	120 - 150
6P	B1697	0,8 - 1,5	0,4 - 0,8	0,3 - 0,6	150 - 180	170 - 200
9P	B1698	1,5 - 2,5	0,4 - 0,8	0,3 - 0,6	220 - 270	220 - 300

### Extensões - Maçarico modelo FMA-201

CÓDIGOS		PRESSÃO E CONSUMO X ESPESSURA DE CHAPA				
NÚMERO	CÓDIGO FAMABRAS	ESPESSURA À SOLDAR (mm)	PRESSÃO DINÂMICA - (kgf/cm <sup>2</sup> )		CONSUMO - (litros/h)	
			OXIGÊNIO	ACETILENO	OXIGÊNIO	ACETILENO
2	B1442	0,3 - 0,5	0,1 - 0,4	0,1 - 0,4	75 - 95	75 - 90
4	B1443	0,5 - 0,8	0,4 - 0,8	0,3 - 0,6	115 - 140	100 - 130
6	B1444	0,8 - 1,5	0,4 - 0,8	0,3 - 0,6	150 - 180	140 - 165
9	B1445	1,5 - 2,5	0,4 - 0,8	0,3 - 0,6	220 - 270	210 - 250
12	B1708	2,5 - 4,0	0,4 - 0,8	0,3 - 0,6	310 - 350	280 - 320

### Extensões - Maçarico modelo FMA-201P

CÓDIGOS		PRESSÃO E CONSUMO X ESPESSURA DE CHAPA				
NÚMERO	CÓDIGO FAMABRAS	ESPESSURA À SOLDAR (mm)	PRESSÃO DINÂMICA - (kgf/cm <sup>2</sup> )		CONSUMO - (litros/h)	
			OXIGÊNIO	GLP	OXIGÊNIO	GLP
2P	B1699	0,3 - 0,5	0,2	0,2	75 - 95	80 - 95
4P	B1700	0,5 - 0,8			115 - 140	110 - 135
6P	B1701	0,8 - 1,5			150 - 180	140 - 160
9P	B1702	1,5 - 2,5	0,25		220 - 270	210 - 255